

1. Nazwa wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
JARPLAST SOLO PYE PV 250 S53

2. Producent / miejsce produkcji: „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. 63 – 200 Jarocin , ul. Poznańska 24-26**3. Specyfikacja techniczna :** EN 13707:2004+A2:2009**4. Opis wyrobu:** papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistą posypką z łupków mineralnych a spodnia strona profilowana zabezpieczona folią PE.**5. Przeznaczenie i zakres stosowania:**

Do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych, do pokryć jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć pod uprawy roślinne.

6. Informacje dla użytkownika:

Prace dekarские prowadzić w temperaturze powyżej 0°C (przygotowanie rolek +18°C /24 godz.)

Nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Układać metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym wg wytycznych producenta lub mocować mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym dodatkowo zgrzać zakładki.

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

Palety z rolkami należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Palety ustawiać w jednej warstwie na równym podłożu.

Transport:

Palety z rolkami należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie w pozycji stojącej obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

7. Dokumenty związane:

- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1454-CPR- 1001 wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski

Instytut Technologiczny w Katowicach, jednostka notyfikowana nr1454

- Deklaracja właściwości użytkowych nr 48/2013

8. Właściwości wyrobu:

Właściwość	Wartość
Wady widoczne:	wyrób pozbawiony wad widocznych
Długość	$\geq 5,0$ m
Szerokość	$\geq 0,99$ m ($1,00 \pm 0,01$)
Prostoliniowość	odchyłka ≤ 10 mm / 5m długości
Grubość papy	$5,3 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Maksymalna siła rozciągająca: - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	1200N/50mm $\pm$ 350N/50mm 1000N/50mm $\pm$ 350N/50mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	$60\% \pm 25\%$ $60\% \pm 25\%$
Giętkość w niskiej temperaturze	brak rys i pęknięć w temp. -25°C / $\phi 30$ mm
Wodoszczelność	odporna na ciśnienie 10kPa
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	brak oznak spływania w temperaturze 100°C
Trwałość – odporność na spływanie po starzeniu sztucznym	$100^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$
Reakcja na ogień	klasa E
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) : - wzdłuż - w poprzek	$350 \text{ N} \pm 150 \text{ N}$ $350 \text{ N} \pm 150 \text{ N}$
Wytrzymałość złączy na oddzieranie: - zakład podłużny - zakład poprzeczny	$250 \text{ N} / 50 \text{ mm} \pm 100 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ $250 \text{ N} / 50 \text{ mm} \pm 100 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Wytrzymałość złączy na ścinanie: - zakład podłużny - zakład poprzeczny	$1000 \text{ N} / 50 \text{ mm} \pm 200 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ $1100 \text{ N} / 50 \text{ mm} \pm 200 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Odporność na uderzenie	brak perforacji przy $h=2000$ mm (metoda A) brak perforacji przy $h=1500$ mm (metoda B)
Odporność na obciążenie statyczne	brak perforacji przy 20kg (metoda A)
Przyczepność posypki, ubytek masy posypki nie więcej niż	$15\% \pm 15\%$
Wodoszczelność po rozciągnięciu w niskiej temperaturze: - wydłużenie przy którym nie stwierdzono nieszczelności	5%
Stabilność wymiarów	stabilna
Substancje niebezpieczne	wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej
Przenikanie pary wodnej	$\mu=20000$
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	$B_{\text{ROOF}}(t_1, t_2)$

(*) Istnieje możliwość produkcji papy o innej długości i/lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana.

9. Informacje dla użytkownika:

Ilość m ² na palecie * :	120 m ²
Ilość rolek na palecie *:	24 szt.

* - przy rolkach o długości 5 m